

## **Blitzement BZ**

### **Anwendung:**

quick-mix Blitzement zum Verdübeln und Befestigen. Für innen und außen. Frostsicher. Schnell erhärtend

### **Eigenschaften:**

Blitzement erreicht eine hohe Festigkeit und ist in wenigen Minuten belastbar. Nach Erhärtung frostsicher und witterungsbeständig. Einfaches Anmischen.

### **Verarbeitung:**

Blitzement in einen Gummibecher o. Ä. in abgemessene Wassermenge (0,18 l/kg) einstreuen und verarbeitungsfertig anrühren. Untergründe sind vorzunässen. Blitzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Blitzementes ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Blitzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Jeweils nur soviel Material anmischen wie in wenigen Minuten verarbeitet werden kann. Angesteiften Blitzement nicht mehr verwenden. Blitzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium gebracht werden (Korrosionsgefahr).

Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

### **Qualität:**

quick-mix Blitzement wird güteüberwacht und ist chromatarm gem. TRGS 613. Wasserfest.

### **Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

### **Lieferform:**

1-kg-Becher, 5-kg-Beutel, 10-kg-Beutel

### **Hinweis:**

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

**quick-mix Baumarkt-Programm GmbH**



**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-644  
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**